

ALKYD RED PRIMER

Số/ Lần soát xét: 216/00

Mô tả sản phẩm

Sơn **ALKYD RED PRIMER** là sản phẩm sơn lót hệ dung môi, một thành phần, dựa trên thành phần chính là nhựa alkyd và các bột màu chống ăn mòn. Khô ở điều kiện thường, bảo vệ bề mặt kim loại chứa sắt cho các công trình xây dựng dân dụng.

Mục đích sử dụng

Sơn lót chống ăn mòn thông thường bảo vệ bề mặt kim loại chứa sắt.

Tiêu chuẩn công nhận

Phù hợp qui chuẩn Việt Nam QCVN 16.5/BXD.

Tên sản phẩm

ALKYD RED PRIMER.

Mã số

DMP2002

Màu sắc

Đỏ sẫm.

Hướng dẫn thi công

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt trước khi sơn phải sạch, khô và không bị nhiễm bẩn. Bề mặt phải được đánh giá và xử lý theo tiêu chuẩn ISO 8504 : 1992. Bề mặt lớp sơn cũ phải được xả bằng giấy nhám thích hợp hoặc loại bỏ bằng các hóa chất tẩy sơn. Để khô bề mặt hoàn toàn tối thiểu sau 24 giờ hoặc thổi gió để làm khô nhanh hơn mới được sơn.

Phương pháp thi công

Có thể sử dụng súng phun, cọ hoặc con lăn sơn thích hợp.

Pha loãng: pha bằng dung môi pha sơn DXS0010 từ 5-10% theo thể tích tùy thuộc dụng cụ thi công. Trộn đều từ 10 đến 15 phút để hỗn hợp đồng nhất.

Dung môi vệ sinh: có thể dùng Xylene hoặc các dung môi phù hợp.

Dụng cụ thi công: cọ sơn, con lăn hoặc súng phun thông thường.

Chiều dày màng sơn mỗi lớp

Chiều dày đề nghị cho mỗi lớp

Chiều dày màng khô	30 - 40 micron
Chiều dày màng ướt	100 - 125 micron
Định mức phủ lý thuyết	4 - 6 m ² /kg.

Thời gian khô và đóng cứng

Nhiệt độ bề mặt	20 ⁰ c	30 ⁰ c	40 ⁰ c	50 ⁰ c
Khô bề mặt, phút	60	30	20	10
Khô để sơn lớp kế tiếp, min, giờ	8	6	4	4
Khô hoàn toàn	48	24	24	24
Số lớp thi công	1-2			

Ghi chú: Khô bề mặt là khô khi nhấn tay nhẹ trên bề mặt không để lại dấu vân tay.

Thông số kỹ thuật

Khả năng bám dính, điểm:	1
Độ bóng,%:	mờ
Hàm lượng chất không bay hơi,%:	50 – 70

Hệ thống sơn đề nghị

Sơn lót: DMP2002.

Sơn phủ: Sơn dầu ALKYD.

An toàn

Phải trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động khi sử dụng sản phẩm này: găng tay, kính, khẩu trang hoặc mặt nạ phù hợp.

Phải vệ sinh các dụng cụ ngay khi sử dụng và thải bỏ ra môi trường theo qui định của địa phương hoặc luật môi trường tại nơi thi công sơn.

Bao bì

Sản phẩm được chứa trong bao bì sắt 1-3-5-15-20 lít.

Bảo quản

Bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và để xa tầm với trẻ em.

Hạn sử dụng

60 tháng kể từ ngày sản xuất – Khuấy đều trước khi dùng.

Khuyến cáo

Không sử dụng sản phẩm khi độ ẩm môi trường $>85\%$, nhiệt độ < 10 độ C.

Không sơn dày quá 200 micron cho một lớp sơn.

Không dùng chung với các loại sơn khác khi chưa có chỉ định của nhà sản xuất.

Chú ý

Những thông tin được cung cấp ở trên dựa trên kiến thức về hóa học của các nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu trên thế giới cũng như đạt được độ tin tưởng cao nhất về bảo quản, kinh nghiệm sử dụng sản phẩm tại công ty chúng tôi. Người sử dụng có thể kiểm chứng các thông tin trên trước khi ứng dụng sản phẩm.

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ đính kèm.
