

ALKYD/MELAMINE LT

Số/ Lần soát xét: 214/00

Mô tả sản phẩm

ALKYD/MELAMINE LT là sơn sậy hệ dung môi một thành phần, dạng lỏng được kết hợp giữa hai thành phần chính là nhựa Alkyd cao cấp và nhựa Melamine. Sản phẩm cần gia nhiệt để có được màng sơn chống ăn mòn, cứng, chịu va đập và bám dính.

Mục đích sử dụng

Sơn phủ màu bảo vệ và trang trí bề mặt kim loại, chủ yếu phuy sắt mới hoặc phuy tái sử dụng.

Tiêu chuẩn công nhận

Phù hợp tiêu chuẩn nhà sản xuất công bố.

Tên sản phẩm

ALKYD/MELAMINE LT.

Mã số

DSF xxxx (xxxx : phụ thuộc dãy số màu sản phẩm)

Màu sắc

Theo màu catalogue.

Hướng dẫn thi công

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt trước khi sơn phải sạch, khô và không bị nhiễm bẩn. Bề mặt phải được đánh giá và xử lý theo tiêu chuẩn ISO 8504 : 1992. Bề mặt lớp sơn cũ phải được xả bằng giấy nhám thích hợp hoặc loại bỏ bằng các hóa chất tẩy sơn. Để khô bề mặt hoàn toàn tối thiểu sau 24 giờ hoặc thổi gió để làm khô nhanh hơn mới được sơn.

Phương pháp thi công

Pha loãng: pha bằng dung môi pha sơn DXS0010 từ 10 -20% theo thể tích để đạt độ nhớt khi thi công 30 – 40 giây ở nhiệt độ thường và đo bằng cốc Ford Cup 4. Trộn đều từ 10 đến 15 phút để hỗn hợp đồng nhất.

Dung môi vệ sinh: có thể dùng Xylene hoặc các dung môi phù hợp.

Dụng cụ thi công: súng phun với pet/đầu phun 0.8 – 1.2 mm và áp lực 3-4 kg/cm².

Số lớp thi công: 01

Qui trình gia nhiệt: 120 – 130 độ C trong 16 – 18 phút.

Chiều dày màng khô 25 - 30 micron

Chiều dày màng ướt 90 - 120 micron

Định mức phủ lý thuyết 5 - 7 m²/kg.

Đặc điểm

Bền màu, bám dính cao.

Khả năng chịu va đập cao và không phân hóa.

Không cần sử dụng lớp lót, có thể sơn trực tiếp trên bề mặt kim loại.

Thông số kỹ thuật

Khả năng bám dính, điểm: 0

Độ bóng, %: 70 - 90.

Hàm lượng chất không bay hơi, %: 60 – 65

Độ cứng bề mặt: 1H-2H

Hệ thống sơn đề nghị

Sơn phủ: ALKYD/MELAMINE LT 01 lớp.

An toàn

Phải trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động khi sử dụng sản phẩm này: găng tay, kính, khẩu trang hoặc mặt nạ phù hợp. Sản phẩm có mùi nặng và dễ kích ứng da và hệ hô hấp, cần phải trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ và chú ý khi thi công.

Phải vệ sinh các dụng cụ ngay khi sử dụng và thải bỏ ra môi trường theo qui định của địa phương hoặc luật môi trường tại nơi thi công sơn.

Bao bì

Sản phẩm được chứa trong bao bì sắt 5-20 lít.

Bảo quản

Bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và để xa tầm với trẻ em.

Hạn sử dụng

24 tháng kể từ ngày sản xuất – Khuấy đều trước khi dùng.

Khuyến cáo

Phải làm sạch bề mặt trước khi thi công. Nếu bề mặt có lớp sơn cũ hệ sơn dầu thông thường thì cần tẩy sạch, rùi ro sơn bong tróc rất cao khi bề mặt còn lớp sơn cũ.

Không sơn dày quá 200 micron màng ướt cho một lớp sơn.

Không dùng chung với các loại sơn khác khi chưa có chỉ định của nhà sản xuất.

Chú ý

Những thông tin được cung cấp ở trên dựa trên kiến thức về hóa học của các nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu trên thế giới cũng như đạt được độ tin tưởng cao nhất về bảo quản, kinh nghiệm sử dụng sản phẩm tại công ty chúng tôi. Người sử dụng có thể kiểm chứng các thông tin trên trước khi ứng dụng sản phẩm.

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ đính kèm.
