

CHỐNG HÀ_Tàu Gỗ

Số/ Lần soát xét: 201/00

Mô tả sản phẩm

CHỐNG HÀ_Tàu Gỗ là sản phẩm sơn dung môi một thành phần có khả năng chống hà tốt dựa trên cơ chế thủy phân trong môi trường nước. Đặc tính mài mòn ổn định của màng sơn giúp ngăn cản Hà bám trên bề mặt vỏ tàu, tiết kiệm nhiên liệu và tốc độ được duy trì.

Mục đích sử dụng

Đề nghị áp dụng cho phần đáy, dưới mớn nước và phần mớn nước thay đổi khi bảo trì sửa chữa hay đóng mới tàu. Sản phẩm được thiết kế nhằm tăng tuổi thọ của vỏ tàu, tiết kiệm nhiên liệu mà không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Tiêu chuẩn công nhận

Phù hợp công ước quốc tế AFS 2001.

“Chứng Nhận Công Nhận Quy Trình Chế Tạo” do Cục Đăng Kiểm Việt Nam cấp.

Tên sản phẩm

CHỐNG HÀ_Tàu Gỗ.

Mã số

DCH(2201-2204-2207)

Màu sắc

Đỏ nâu hoặc đỏ sẫm.

Hướng dẫn thi công

Chuẩn bị bề mặt

Phải loại bỏ các chất bẩn bám trên bề mặt gỗ nhằm tăng cường khả năng bám dính của lớp sơn phủ. Nếu là tàu cũ, phải loại bỏ các lớp sơn cũ đã bị lão hóa bằng nước áp lực cao và các dụng cụ tẩy sơn thích hợp trước khi sử dụng giấy nhám để xả bề mặt sạch.

Để khô bề mặt hoàn toàn tối thiểu sau 24 giờ, độ ẩm bề mặt không lớn hơn 12 %, sử dụng các lớp mastic chống thấm thích hợp để trám những chỗ bị khuyết tật rò rỉ trên vỏ tàu.

Sơn các loại sơn phủ thích hợp như alkyd, Acrylic...trên toàn bộ bề mặt vỏ tàu theo như

hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho lớp sơn phủ.

Phương pháp thi công

Có thể sử dụng súng phun, cọ hoặc con lăn sơn thích hợp.

Pha loãng: pha bằng dung môi pha sơn DXS0010 từ 5-10% theo thể tích. Trộn đều từ 10 đến 15 phút để hỗn hợp đồng nhất.

Dung môi vệ sinh: có thể dùng Xylene hoặc các dung môi phù hợp.

Chiều dày màng sơn mỗi lớp

Chiều dày đề nghị cho mỗi lớp

Chiều dày màng khô 30 - 40 micron

Chiều dày màng ướt 100 - 150 micron

Định mức phủ lý thuyết 6 - 8 m²/lít

Thời gian khô và đóng cứng

Nhiệt độ bề mặt	20 ⁰ c	30 ⁰ c	40 ⁰ c	50 ⁰ c
Khô bề mặt, phút	60	50	30	15
Khô để sơn lớp kế tiếp, giờ	8	4	2	1
Khô có thể ngâm nước	36	24	16	8
Thời gian hạ thủy	Tối đa 7 ngày.			

Ghi chú: Khô bề mặt là khô khi nhấn tay nhẹ trên bề mặt không để lại dấu vân tay.

Thông số kỹ thuật

Khả năng bám dính, điểm:	1
Độ bóng,%:	> 80
Hàm lượng không bay hơi,%:	50 – 70

Hệ thống sơn đề nghị

Xử lý bề mặt: các loại mastic phù hợp.

Lớp trung gian: sơn dầu ALKYD 01-02 lớp.

Lớp chống Hà: sơn CHỐNG HÀ_Tàu Gổ 02 lớp.

An toàn

Phải trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động khi sử dụng sản phẩm này: găng tay,

kính, khẩu trang hoặc mặt nạ phù hợp.

Phải vệ sinh các dụng cụ ngay khi sử dụng và thải bỏ ra môi trường theo qui định của địa phương hoặc luật môi trường tại nơi thi công sơn.

Bảo quản

Bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và để xa tầm với trẻ em.

Hạn sử dụng

24 tháng kể từ ngày sản xuất – Khuấy đều trước khi dùng.

Chú ý

Những thông tin được cung cấp ở trên dựa trên kiến thức về hóa học của các nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu trên thế giới cũng như đạt được độ tin tưởng cao nhất về bảo quản, kinh nghiệm sử dụng sản phẩm tại công ty chúng tôi. Người sử dụng có thể kiểm chứng các thông tin trên trước khi ứng dụng sản phẩm.

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ đính kèm.
