

## INTEC 24\_TƯỜNG

Số/ Lần soát xét: 199/00

### Mô tả sản phẩm

INTEC 24\_Tường là vật liệu chống thấm được tổng hợp từ nhựa Arylonitril. Dạng lỏng, màu trắng sữa. Khi sử dụng phải trộn với xi măng PC40.

### Mục đích sử dụng

Dùng chống thấm cho các bề mặt tường đứng, bê tông, vữa hồ, gạch vv...có khả năng bám dính tốt, đàn hồi cao và chịu được thời tiết khắc nghiệt. Có thể áp dụng bên trong nhà hoặc ngoài trời.

### Tiêu chuẩn công nhận

Phù hợp tiêu chuẩn do nhà sản xuất công bố.

### Tên sản phẩm

INTEC 24\_Tường.

### Mã số

Không áp dụng.

### Màu sắc

Trắng đục khi trộn xi măng trắng hoặc xám khi trộn xi măng đen.

### Hướng dẫn thi công

#### Chuẩn bị bề mặt

Tường đứng khi thi công phải sạch, không có dầu mỡ, loại bỏ vữa hồ bong tróc, rong rêu bám trên bề mặt. Bề mặt phải cứng để tránh khả năng co ngót của xi măng.

Để tăng độ bám dính và khả năng liên kết, bề mặt trước khi thi công cần làm ẩm bằng cách lăn 01-02 lớp nước sạch, không đọng nước.

#### Phương pháp thi công

Chuẩn bị sẵn hóa chất INTEC 24\_Tường và ciment mác PC40 theo tỉ lệ 1 : 1 khối lượng. Trộn đều hỗn hợp INTEC24\_Tường đồng nhất. Dùng nước sạch pha loãng ciment trước, 1kg ciment pha 0.5 kg nước, trộn đều. Sau đó pha vào hóa chất INTEC 24\_Tường, khuấy đều liên tục khi pha. Hỗn hợp dùng được trong 2giờ, khi sử dụng nên xem xét lượng cần

phôi trộn để dùng vừa đủ.

Dùng cọ, con lăn để thi công từ 02 – 03 lớp, mỗi lớp cách nhau 6-8 giờ. Phụ thuộc áp lực nước mà lớp chống thấm có thể quét dày hơn. Sau 02 ngày có thể phủ các loại sơn khác.

Dụng cụ thi công: Cọ sơn, con lăn.

### **Bảo dưỡng**

Sau 48 giờ có thể thi công các lớp sơn bảo vệ hoặc ốp gạch lên bề mặt lớp chống thấm. Sau 07 ngày thì thời gian ninh kết lớp chống thấm ổn định.

### **Đặc tính**

Bám dính tốt với bề mặt tường bê tông, vữa hồ.  
Chống thấm, chịu được áp lực thủy tĩnh tùy thuộc chiều dày.  
Chịu mài mòn, chịu môi trường ẩm và kháng kiềm.  
Thân thiện môi trường: không chứa các yếu tố độc hại.

### **Định mức tiêu hao**

Theo lý thuyết: 03 - 04 m<sup>2</sup>/kg.

### **Vệ sinh**

Vệ sinh bằng nước ngay sau khi thi công, tránh để khô.

### **Hệ thống chống thấm đề nghị**

Vữa hồ: xử lý bề mặt tường phẳng ở những nơi có bề mặt lồi và vết nứt lớn.

Chống thấm: phủ 2 – 3 lớp INTEC 24\_Tường.

Bột trét: DONASA hoặc LUCKY loại ngoài trời.

Sơn phủ: 2 – 3 lớp sơn HITECH Plus hoặc FLINTCOAT.

### **An toàn**

Sản phẩm được áp dụng ở những nơi thông thoáng, khi thi công phải trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động như găng tay, kiềng vv... Nếu vật liệu chống thấm dính vào da hay mắt thì phải vệ sinh ngay bằng nước xà phòng, cần thiết phải chuyển ngay đến bác sĩ. Sản phẩm khi không sử dụng cần bảo quản kín.

Nếu có sự nghi ngờ về tính an toàn của sản phẩm xin liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp.

### **Bảo quản**

Sản phẩm phải được bảo quản nơi thoáng khí, tránh ánh nắng mặt trời và tránh xa tầm

với trẻ em. Khuấy đều trước khi sử dụng. Đóng chặt nắp khi không sử dụng.  
Thời hạn bảo quản : 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

### **Bao bì**

Sản phẩm được chứa trong thùng nhựa.

Khối lượng thực: thùng 20kg và thùng 4 kg.

### **Chú ý**

Hạn chế thi công khi nhiệt độ < 10 độ C và độ ẩm > 85%.

Không áp dụng trên bề mặt có lớp sơn dầu hoặc bề mặt quá láng.

Những thông tin được cung cấp ở trên dựa trên kiến thức về hóa học của các nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu trên thế giới cũng như đạt được độ tin tưởng cao nhất về bảo quản, kinh nghiệm sử dụng sản phẩm tại công ty chúng tôi. Người sử dụng có thể kiểm chứng các thông tin trên trước khi ứng dụng sản phẩm.

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ đính kèm.

---