



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
Đường 7, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1
TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - Việt Nam
Tel : 0251.3836112 - 3836662 - 3931355
Fax : 0251.3836091 Website : dongnaipaint.vn

SƠN LÓT VẠCH KẼ ĐƯỜNG

Số soát xét: 118/00

Công dụng: Là sơn lót dùng cho sơn vạch kẻ đường sử dụng công thức đặc biệt tạo độ bám dính cho các bề mặt nhựa đường, bê tông và làm tăng tuổi thọ cho lớp sơn phủ **kẽ đường phản quang** hoàn thiện.

Tên sản phẩm: Sơn lót vạch kẻ đường – **ROLINE PRIMER**

Chỉ tiêu Kỹ Thuật: Tỷ trọng: 0.93 ± 0.02 g/ml
Độ phủ lý thuyết: 4 - 6 m²/lít
Thời gian khô (25°C): bề mặt: 3-5 phút, khô cứng: sau 15 phút
Độ bám dính: ≥ 1

Hướng dẫn thi công: Làm sạch bề mặt thi công: những vạch đường cũ còn tồn tại cần được cạo bỏ bằng dụng cụ đục mài và máy móc chuyên dụng. Bề mặt thi công không được có bụi bẩn, dầu mỡ và các chất bẩn khác.
Bề mặt phải khô: Chỉ được thi công sơn khi không còn hơi ẩm trên bề mặt, vì hơi ẩm sẽ làm giảm độ bám dính của sơn với nhựa đường hoặc bề mặt bê tông. Phải để bề mặt thi công khô ít nhất 24 giờ. Nên kiểm tra độ ẩm bề mặt thi công bằng thiết bị chuyên dụng.
Khuấy đều trước khi sử dụng và đậy kín sau khi sử dụng.
Dụng cụ thi công: Cọ, Rulo, máy phun sơn thông thường.
Số lớp thi công: **01 lớp**.
Thời gian phủ lớp kế tiếp: tối thiểu sau 10 phút
Pha loãng bằng DXS0010 : **5 - 10 % theo thể tích**
Bảo quản sơn ở nơi khô. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy nắp kín. Sử dụng ngay sau khi mở nắp.

Thời hạn bảo quản 2 năm trong điều kiện thường

An Toàn, Sức Khỏe Và Môi Trường: Sản phẩm dễ cháy, tránh xa nguồn nhiệt và nơi có nhiệt độ cao.
Đề xa tầm tay trẻ em, đảm bảo môi trường thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô.

Nên đeo khẩu trang bảo hộ và kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa nhiều với nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Tránh để sơn dính vào da. Dùng nước và xà phòng để rửa khi bị dính vào.

Cẩn thận trong quá trình vận chuyển sơn. Nếu bị đổ sơn ra ngoài thì thu gom bằng cách rải đất hoặc cát.

Không được đổ sơn ra nguồn nước hoặc cống rãnh.

Chú ý

Những thông tin được cung cấp ở trên dựa trên kiến thức về hóa học của nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu trên thế giới cũng như đạt được độ tin tưởng cao nhất về bảo quản, kinh nghiệm sử dụng sản phẩm tại công ty chúng tôi. Người sử dụng có thể kiểm chứng các thông tin trên trước khi ứng dụng sản phẩm.

Mọi chi tiết xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ đính kèm

